

Technische data



VOORZICHTIG
BEVAT
ASBEST

Het inademen van
asbeststof
is schadelijk voor
de gezondheid

Houdt u aan de
veiligheids-
voorschriften

Ducttape 510 | Heavy duty

Drager						
Type	LDPE			Dikte	80μ	
Weefsel	Polyester			Mesh	38	
Lijm						
Type	Hotmelt					
Opbrengst	150	g/m²				
Samenstelling						
Dikte	260	μ (micron)				
Temperatuur						
Service	-25	°C	t/m	60	°C	
Applicatie	> 10	°C	t/m		°C	
Bijzonderheden						
Waterbestendig	Ja					
Dampdoorlaatbaarheid (PE film)	25	g/m²/24 uur				
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	35	N/25 mm			
	Steen	Zeer goed				
Treksterkte	Lengte	110	N/25 mm			
Rek	Lengte	12	%			
Verschijningsvormen						
Afmeting & kleur	38mm x 50m		Andere afmetingen en kleuren op aanvraag.			
	48mm x 50m					
Norm						
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)		* bij gebruik op natuursteen is een praktijktest vereist. Het is mogelijk dat op sommige natuursteensoorten verkleuring optreedt.				

Verwerking Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.	
Opslag In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.	
Disclaimer De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.	

Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55
F +31 (0)78 618 50 26
E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00020
Versie	001
Revisie datum	19-05-2016