

Omschrijving: Duurzame, decoratieve sierpleister met regelmatige en egale korrelstructuur, op basis van kunstharsdispersie. Goede verwerkingseigenschappen, ademend en stootvast. Voor binnen.

Toepassing: Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld alle glad en vlak gezette oppervlakken zoals: beton, baksteen, cement- en pleisterwerk, bestaande verflagen, gipsplaat, board, fijn schuurwerk, etc.

Eigenschappen:

- Duurzaam
- Slag- en stootvast
- Eenvoudig verwerkbaar
- Uitstekende hechting
- Ademend
- Eenvoudig overschilderbaar

Kleur: Wit en in lichte kleuren van het SPS Color Service kleurmengsysteem.

Voor een optimale dekking gebruikt u SPS Voorkwarts in een kleur die is afgestemd op de kleur van de eindlaag.

Verwerking: Goed mixen voor gebruik. Eventueel verdunnen met max. 5% water. Gelijkmatic op korreldikte aanbrengen met een RVS spaan. Daarna met een kunststof spaan structureren met een draaiende beweging tot een vlakke, regelmatige korrelstructuur ontstaat. Overtollig slib aan de kunststof spaan regelmatig verwijderen. Dit product kan ook worden verspoten met bijvoorbeeld een trechterpistool, wormpomp of andere geschikte spuitapparatuur. Hierdoor ontstaat een grove/ ruwere structuur. Kies bij het verspuiten van textuur materialen als sierpleisters altijd de juiste nozzle opening: tenminste 3x maximale korrelgrootte.

Verbruik:

- 1 mm Extra fijn: ca. 2,1 kg/m²
- 1,2 mm: ca. 2,5 kg/m²
- 1,5 mm Fijn: ca. 3 kg/m²
- 2 mm Middel: ca. 4 kg/m²

Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkmethode.

Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%:

Droog na ca. 6 uur.

Uitgehard na enkele dagen,

Variaties in temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

Systeemopbouw

Algemeen:

De ondergrond dient glad en vlak, draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Voor het aanbrengen van SPS sierpleister eerst voorbehandelen met SPS Voorkwarts.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Gipskarton platen: Naden beplakken met pleistergaas en dichtzetten met een geschikt vulmiddel.
- Beton: Mogelijk aanwezige slikschilf grondig verwijderen en eventueel gaatjes dichten. Indien het beton eerst in geheel van een pleisterlaag wordt voorzien, dan, vóór dat de pleisterlaag wordt aangebracht, het beton voorbehandelen met SPS Betonhechter.
- Cellenbeton en kalkzandsteen: Reinigen, voorbehandelen met SPS Grondeermiddel, uitvlakken met gipspleister.
- Gipspleisterwerk: Zorgvuldig stof verwijderen.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Fixeermiddel.

Bestaande draagkrachtige ondergronden:

- Ondergrond reinigen.
- (Gestructureerde) Ondergrond glad en vlak zetten.

Bestaande, niet draagkrachtige ondergronden:

- Loszittende lagen grondig verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met SPS Fixeermiddel.
- (Gestructureerde) Ondergrond glad en vlak zetten met SPS Dunpleister.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet:

- Grondig reinigen.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met SPS Isoleergrond.

Bovenstaande systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Kunstharsdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxyde, vulstoffen en kwartskorrels
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	71 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 2 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Per laag aanbrengen op korreldikte
Glansgraad:	Mat
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in goed gesloten verpakking op droge, koele, en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Daarom emmers met verschillend chargenummer eerst onderling vermengen.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.