

Omschrijving: Roze gekleurd, alkalibestendig voorstrijkproduct op basis van kunstharsdispersie vermengd met zuiver kwartszand. Geschikt voor het voorbehandelen van dichte, niet- of slecht zuigende ondergronden zoals onbehandeld beton, betonemaille, gipsblokken e.d. Vormt een hechtbrug bij ondergronden, waarop niet direct een afwerklaag van gips aangebracht kan worden. Voor binnen.

Toepassing: Als hechtlaag op onbehandelde, gladde en dichte, zwak- of niet zuigende minerale ondergronden. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: betonnen plafonds en wanden, prefab beton- elementen, etc.

Eigenschappen:

- Perfecte hechting
- Voor rolapplicatie
- Waterverdunbaar
- Hoog rendement
- Alkalibestendig

Kleur: Roze.

Verwerking:

Goed roeren voor gebruik. Tijdens verwerking regelmatig omroeren. Afhankelijk van de ondergrond, Betonhechter verdunnen met maximaal 20% zuiver water (mengverhouding 4:1). In 1 laag gelijkmatig aanbrengen met blokkwast of verfroller.

Verbruik: ca. 250 g/m² (bij verdunning 4:1), afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%:

Droog na ca. 2 uur.

Af te werken na 24 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

SYSTEEM-OPBOUW

Algemeen:

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Beton: Mogelijk aanwezige slikhuid grondig verwijderen en eventueel gaatjes dichten

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor roze)

Bindmiddel:	Zuivere acrylaathars
Pigmenten:	Fijn kwartszand en – korrels en kleurpigmenten
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	76 m/m%
Soortelijk gewicht:	ca. 1,6 g/l
Aanbevolen laagdikte:	1 dunne laag
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.