TECHNISCH MERKBLAD

SPACKTEX 3535

Omschrijving: Uitstekend dekkende, matte muurverf met zeer lange open tijd, op basis van kunstharsdispersie. Voorkomt baanbontheid, mooie vloeiing. Oplosmiddelvrij en behoudt de structuur van de ondergrond. Speciaal bedoeld voor een gladde afwerking op sterk zuigende ondergronden als pleisterwerk en spuitpleister (spack). Voor binnen.

Toepassing: Speciaal bedoeld voor gebruik op zuigende ondergronden als spuitpleister (spack) en gipspleister. Geschikte ondergronden zijn onbehandelde zuigende cement- en gips- pleisterwerk, baksteen.

Eigenschappen:
- Lange open tijd
- Voorkomt baanbontheid
- Extra mat
- Uitstekend dekkend
- Verbergt kleine gebreken in de ondergrond
- Oplosmiddelvrij

Kleur: Wit en in lichte kleuren van het SPS Color Service kleurmengsysteem.

Verwerking:
Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 10% water.
In 1 of 2 lagen aanbrengen met een geschikte verfroller of kwast. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

Verbruik: ca. 7 m² / l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:
Droog na ca. 2 uur.
Overschilderbaar na ca. 6 uur.
Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

SYSTEEM-OPBOUW

Algemeen:
De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden
- Zuigende ondergronden geheel schilderen met SPS Spacktex 3535.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met Fixeermiddel.
- Na droging dekkend afschilderen.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet
- Grondig reinigen.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met SPS Isoleermiddel.

Genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

SPS bv
Zilverenberg 16, 5234 GM 's-Hertogenbosch
Postbus 39, 5201 AA 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73- 64 22 710
Fax: +31 (0) 73- 64 26 095
Email: info@spsbv.com
www.spsbv.com

De doeltreffendheid van onze producten en systemen is gebaseerd op materiaal- en grondstofontwikkelingen, laboratoriumonderzoek en praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van deze producten en systemen daar het uiteindelijke resultaat mede afhankelijk is van factoren die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Kunstharsdispersie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en fijne vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	40 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,43 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag: ca. 55 micrometer Natte laagdikte / laag: ca.140 micrometer
Glansgraad:	Extra mat: 1% @ 85°
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:
De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

SPS bv
Zilverenberg 16, 5234 GM 's-Hertogenbosch
Postbus 39, 5201 AA 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73- 64 22 710
Fax: +31 (0) 73- 64 26 095
Email: info@spsbv.com
www.spsbv.com

De doeltreffendheid van onze producten en systemen is gebaseerd op materiaal- en grondstofontwikkelingen, laboratoriumonderzoek en praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van deze producten en systemen daar het uiteindelijke resultaat mede afhankelijk is van factoren die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.