

Liquid Rubber HB S-200 Industrial

Productnaam:

Liquid Rubber HB S-200 Industrial

Samenstelling:

HB S-200 is een gemodificeerde bitumenemulsie met middelhoge viscositeit. HB S-200 is VOC-vrij, niet toxisch en dus milieuvriendelijk.

Eigenschappen:

HB S-200 is absoluut waterdicht en wordt niet aangetast door een reeks van zuren, basen, door water overgedragen zouten, UV en is bestand tegen biologische afbraak.

HB S-200 is eenvoudig met hand (blokkwast) en/of airless machine (bv Gracco 695 met tip 19/21) te verwerken. Door de hoge elasticiteit is HB S-200 goed bestand tegen spanningen en trillingen vanuit de ondergrond.

Kleuren:

Bruin/zwart

Toepassing:

HB S-200 is uitermate geschikt voor het waterdicht maken van funderingen ter voorkoming van optrekkend vocht. HB S-200 is UV-bestendig en kan daarom boven maaiveld worden doorgezet. Indien gewenst kan de

HB S-200 na droging op kleur worden afgewerkt met Sealroof A-100. Voor de mogelijke kleuren en verwerking raadpleeg het technisch informatieblad.

Strikolith Liquid Rubber HB S-200 kan ook worden toegepast voor reparaties van daken, douchecabines en kleine vijvers. Voor dit toepassingsgebied adviseren wij u vooraf altijd contact op te nemen met het Strikolith Infocenter (0800-7874565).

Technische gegevens:

- Kleur: bruin/zwart;
- Specifieke zwaartekracht: ca. 1 g/m³
- Geur : geen
- Drukvastheid : ca. 1,5 - 5 N/mm²
- Viscositeit, Brookfield (cps) : ca. 12.000 – 15.000;
- PH : ca. 10-12

Hierboven vermelde technische waarden zijn in laboratoria bepaald onder ideale condities. Afwijkingen in de praktijk kunnen dan ook ontstaan/voorkomen.

Ondergrond:

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

HB S-200 is een 1-component product dat handmatig (kwast/roller) en/of machinaal kan worden aangebracht (Airless). HB S-200 moet worden aangebracht met een dekking van tussen de 0.4-0.7 m² per liter.

De gewenste laagdikte kan worden behaald door het aanbrengen van meerdere lagen. De volgende laag kan worden aangebracht wanneer de 1e laag 'handdroog' is.

Wanneer zich in de ondergrond scheurvorming voordoet wordt een canvas wapening aanbevolen.

De droogtijd van HB S-200 bedraagt minimaal 48 uur (bij +15° C / RV 65%). Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd vertragen.

Verbruik:

Ca. 0,4-0,7 m² per liter.

Verpakking:

5 ltr en 20 ltr emmers.

Opslag:

Droog opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar.

Liquid Rubber HB S-200 Industrial

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien HB S-200 in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden:

Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken bij een ondergrond- en/of luchttemperatuur van $< +5^{\circ}\text{C}$ / $> +30^{\circ}\text{C}$, of te verwachten vorst.