Liquid Rubber SealRoof A-100

Productnaam:
Liquid Rubber SealRoof A-100

Samenstelling:
Sealroof A-100 is een polymeer gemodificeerde acrylemulsiecoating. Sealroof A-100 is VOC-vrij, niet toxisch en dus milieuvriendelijk.

Eigenschappen:
Sealroof A-100 kan worden aangebracht als naadloze waterdichte coating in kleur. De ondergrond dient vooraf waterdicht te zijn afgewerkt met Strikolith Liquid Rubber HB S-200. Sealroof A-100 is eenvoudig met hand (blokkwast) en/of airless machine (bv Gracco 695 met tip 19/21) te verwerken. Door de hoge elasticiteit is Sealroof A-100 goed bestand tegen spanningen en trillingen vanuit de ondergrond.

Kleuren:
RAL-kleuren op aanvraag.

Toepassing:
Sealroof A-100 is uitermate geschikt voor het in kleur afwerken van Strikolith Liquid Rubber HB S-200.

Technische gegevens:

- Specifieke zwaartekracht: ca. 1,1 g/m³
- Geur : geen;
- Drukvastheid : ca. 1,5 - 5 N/mm²
- Vaste stof gehalte: 50-55%;
- Viscositeit, Brookfield (cps) : ca. 8.000 – 10.000;
- PH : ca. 8-11

Hierboven vermelde technische waarden zijn in laboratoria bepaald onder ideale condities. Afwijkingen in de praktijk kunnen dan ook ontstaan/voorkomen.

Ondergrond:
De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.
Belangrijk: indien de Sealroof A-100 over de HS S-200 wordt aangebracht dan dient de ondergrond eerst zeer goed ontvet te worden.

Verwerking:
Sealroof A-100 is een 1-component product dat handmatig (kwast/roller) en/of machinaal kan worden aangebracht (Airless). Sealroof A-100 moet worden aangebracht met een dekking van tussen de 0,4-0,8 m2 per liter. De gewenste laagdikte kan worden behaald door het aanbrengen van meerdere lagen. De volgende laag kan worden aangebracht wanneer de 1e laag ‘handdroog’ is. De droogtijd van Sealroof A-100 bedraagt minimaal 48 uur (bij +15º C / RV 65%). Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd vertragen.

Verbruik:
Ca. 0,4-0,8 m² per liter

Verpakking:
5 ltr.

Opslag:
Droog opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar.

Veiligheid:
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Sealroof A-100 in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Strikolith B.V.
ph +31 (0)162-514750 | bel gratis 0800-7874565 | fx +31 (0)162-510426
Strikolith 2015 | 04/11/2016 | www.strikolith.com/disclaimer
Lissenveld 9-13 | Postbus 52 | 4940 AB Raamsdonksveer

Liquid Rubber SealRoof A-100

Bijzonderheden:
Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken bij een ondergrond- en/of luchttemperatuur van < +10º C / > +30º C, of te verwachten vorst.

Strikolith B.V.
ph +31 (0)162-514750 | bel gratis 0800-7874565 | fx +31 (0)162-510426
Strikolith 2015 | 04/11/2016 | www.strikolith.com/disclaimer
Lissenveld 9-13 | Postbus 52 | 4940 AB Raamsdonksveer