

Brava Isotex

OMSCHRIJVING	Watergedragen, geurarme en isolerende muurverf voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het tegelijk isoleren en afwerken van ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen. Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk, metselwerk, gipskarton, boardplaten en houtvezelplaten.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Isoleert verontreinigingen, zoals nicotine-, rook- en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken, inhoudsstoffen van houtvezelplaten, bitumen en markers.- Zeer goede dekking.- Zeer lichte verwerking.- Niet vergelend.- Geurarm.- Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1.- Waterdampdoorlatend.
KLEUREN EN GLANS	Wit en vrijwel alle kleuren van de Brander kleurcollectie. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmer van 5 en 10 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,48 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 44 vol.% Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 1 jaar. Vlampunt : niet van toepassing. Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Droog na : ca. 4 uur Overschilderbaar na : ca. 16 uur
PRAKTISCH RENDEMENT	6-8 m ² /liter, afhankelijk van de ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode.

Brava Isotex

ONDERGROND- CONDITIE

Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. (indicatie Protimeter groen).

Afwerken van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Goede ventilatie.

SYSTEMEN

Onbehandelde minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel. Goed laten drogen.
- Waterkringen en ingetrokken koffievlekken goed droog afborstelen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Brander Plast KV
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden gronderen of fixeren met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Afwerken met twee lagen Brava Isotex.

Bestaande, intacte spuitpleister

- Grondig reinigen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel. Goed laten drogen.
- Waterkringen en ingetrokken koffievlekken goed droog afborstelen.
- Gronderen met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Afhankelijk van de vervuilingsgraad en kleur 1 à 2 lagen Brava Isotex.

Bestaande, intacte verflagen op basis van kunstharstdispersie

- Grondig reinigen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel. Goed laten drogen.
- Waterkringen en ingetrokken koffievlekken goed droog afborstelen.
- Afhankelijk van de vervuilingsgraad en kleur 1 of meerdere lagen Brava Isotex.

Brava Isotex

SYSTEMEN (vervolg)

Zwaar verontreinigde ondergronden
Op ondergronden die verontreinigd zijn door zware rookbelasting, brandschade en dergelijke, isoleert Brava Isotex onvoldoende. In dergelijke situaties zal nog steeds geïsoleerd moeten worden met een synthetische muurverf. Aangezien deze verf oplosmiddelhoudend is, dient ontheffing aangevraagd te worden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Rol / kwast
Verdunning : geen.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik reinigen met leidingwater en wasmiddel.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brava Isotex.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.blander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

februari 2012
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend



 Een PPG Merk