

Brander Haftgrund

OMSCHRIJVING	Waterverdundbaar grondeermiddel voor buiten en binnen op basis van acrylaatdispersie.												
GEBRUIKSDOEL	Het gronderen van minerale ondergronden, teneinde een goede hechting van het Brander sierpleistersysteem, Brander muurverfsysteem of Brander spuitpleistersysteem te realiseren en kleurbontheid te voorkomen. Fixeren (vastzetten) van poederende of krijtende restanten op poreuze ondergronden.												
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Nivelleert de zuiging van sterk en onregelmatig zuigende ondergronden. - Optimale hechting en impregnering. - Kleurloos. - Overschilderbaar met dispersieverven en terpentine verdunbare (muur)verven. - Niet verzeepbaar.												
KLEUREN EN GLANS	Melkachtig; droogt vrijwel kleurloos op. Mat.												
VERPAKKING	Flacon van 1 liter. Jerrycan van 5 liter.												
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 20°C en 65% R.V. <table><tr><td>Dichtheid</td><td>: ca. 1,0 kg/dm³</td></tr><tr><td>Percentage vaste stof</td><td>: ca. 17 gew. %</td></tr><tr><td>Kleefvrij na</td><td>: ca. 2 uur</td></tr><tr><td>Overschilderbaar na</td><td>: ca. 8 uur</td></tr><tr><td>Houdbaarheid</td><td>: ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.</td></tr><tr><td>Vlampunt</td><td>: niet van toepassing</td></tr></table>	Dichtheid	: ca. 1,0 kg/dm ³	Percentage vaste stof	: ca. 17 gew. %	Kleefvrij na	: ca. 2 uur	Overschilderbaar na	: ca. 8 uur	Houdbaarheid	: ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.	Vlampunt	: niet van toepassing
Dichtheid	: ca. 1,0 kg/dm ³												
Percentage vaste stof	: ca. 17 gew. %												
Kleefvrij na	: ca. 2 uur												
Overschilderbaar na	: ca. 8 uur												
Houdbaarheid	: ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.												
Vlampunt	: niet van toepassing												
PRAKTISCH RENDEMENT	15-25 m ² /liter, mede afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.												

Brander Haftgrund

ONDERGROND- CONDITIE

Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig.

Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het ongunstigste geval leiden tot aantasting van het product.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

SYSTEMEN

Zuigende minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschors verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
- Voorstrijken met Brander Haftgrund (voor verdunning zie rubriek 'verwerkingsgegevens').
- Afwerken met een Brander muurverfsysteem, Brander sierpleistersysteem of Brander spuitpleistersysteem.

Ondergrond behandeld met niet wasbare muurverflagen

- Bestaande niet wasbare muurverflagen (veegvast) zoveel mogelijk verwijderen.
- Hierna de poederende restanten fixeren met Brander Haftgrund (voor verdunning zie rubriek 'verwerkingsgegevens').
- Afwerken met een Brander muurverfsysteem, Brander sierpleistersysteem of Brander spuitpleistersysteem.

VERWERKINGS- GEGEVENS

Kwast

Schone langharige kwast.

Verdunning

	Brander Haftgrund	leidingwater
zuigende ondergrond	1 volumedeel	4 volumedelen
sterk zuigende ondergrond	onverdund	
licht poederende ondergrond	1 volumedeel	4 volumedelen

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.

Brander Haftgrund

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brander Haftgrund.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

april 2009
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend



 **Een PPG Merk**