

Brander Isofix

OMSCHRIJVING	Watergedragen isoleer- en grondeermiddel voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersie. In bepaalde gevallen ook buiten toe te passen.												
GEBRUIKSDOEL	Binnen Het isoleren én gronderen in één arbeidsgang van (onregelmatig) zuigende ondergronden die vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen. In het bijzonder geschikt voor het isoleren en gronderen van vergeelde gipskartonplaten. Vastzetten van licht poederende of krijtende verfresten op poreuze ondergronden. Niet geschikt als hechtprimer onder gipsgebonden pleisters. Buiten Het gronderen van (onregelmatig) zuigende ondergronden. Vastzetten van licht poederende of krijtende verfresten op poreuze ondergronden.												
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Isoleert ondergronden die licht tot middelzwaar zijn vervuild met doorslaggevoelige verontreinigingen. - Nivelleert onregelmatig zuigende ondergronden. - Goede fixerende werking. - Af te werken met dispersiegebonden afwerkingssystemen. - Niet verzeepbaar.												
KLEUREN EN GLANS	Melkachtig; droogt vrijwel kleurloos op. Mat.												
VERPAKKING	Jerrycan van 1 liter en 5 liter.												
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. <table><tr><td>Dichtheid</td><td>: ca. 1,0 kg/dm³</td></tr><tr><td>Percentage vaste stof</td><td>: ca. 33 vol.%</td></tr><tr><td>Kleefvrij na</td><td>: ca. 1-2 uur</td></tr><tr><td>Overschilderbaar na</td><td>: ca. 24 uur</td></tr><tr><td>Houdbaarheid</td><td>: ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.</td></tr><tr><td>Vlampunt</td><td>: niet van toepassing</td></tr></table>	Dichtheid	: ca. 1,0 kg/dm ³	Percentage vaste stof	: ca. 33 vol.%	Kleefvrij na	: ca. 1-2 uur	Overschilderbaar na	: ca. 24 uur	Houdbaarheid	: ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.	Vlampunt	: niet van toepassing
Dichtheid	: ca. 1,0 kg/dm ³												
Percentage vaste stof	: ca. 33 vol.%												
Kleefvrij na	: ca. 1-2 uur												
Overschilderbaar na	: ca. 24 uur												
Houdbaarheid	: ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.												
Vlampunt	: niet van toepassing												

Brander Isofix

**PRAKTISCH
RENDEMENT**

Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 8-11 m²/liter.

**ONDERGROND-
CONDITIE**

Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig.
Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het ongunstigste geval leiden tot aantasting van het product.

**VERWERKINGS-
CONDITIES**

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

**TOEPASSINGS-
MOGELIJKHEDEN**

Handeling	Brander Isofix	leidingwater
isoleren en gronderen van ondergronden met doorslag-gevoelige verontreinigingen	onverdund	
gronderen van zuigende ondergronden	1 volumedeel	4 volumedelen
gronderen van sterk zuigende ondergronden	onverdund	
fixeren van licht poederende ondergronden	1 volumedeel	4 volumedelen
Opmerking Als Brander Isofix wordt toegepast als fixeermiddel en dus sterk wordt verdund, gaat de isolerende werking van Brander Isofix verloren.		

**VERWERKINGS-
GEGEVENS**

Kwast
Blokwitter.

Verdunning
Afhankelijk van de toepassing onverdund tot 1:4 verdund. Zie rubriek 'toepassingsmogelijkheden'.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik, met water.

Brander Isofix

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brander Isofix.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

april 2009
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend



 Een PPG Merk