

HOEKA ACRYL DIEPGRONDERING

Een gebruiksklare, diepindringende, transparante impregnering voor het stabiliseren van poederende en zanderige ondergronden en om sterk zuigende ondergronden draagkrachtig te maken.

Eigenschappen: Zuigkrachtverlagend, hechting bevorderend, dampdoorlaatbaar, diep indringingsvermogen, optimale hechting.

Toepassen: Hoeka Acryl Diepgrondering wordt binnen en buiten toegepast. Bij speciale toepassingsgebieden raden wij u aan onze technisch adviseur te raadplegen.

Technische eigenschappen:

Dichtheid / Soortelijk gewicht	Ca. 1.00 kg/ltr
Bindmiddelbasis	Polymeer dispersie.
Kleur	Melkachtig wit. Droogt vrijwel transparant op.
Structuur	nvt
Glansgraad	Mat
Verpakking	Plastic kan 2,5 liter Plastic kan 5,0 liter Plastic kan 10,0 liter
Opslag	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Ca. 8 maanden houdbaar na leverdatum. Aangebroken verpakkingen zijn beperkt houdbaar.
Applicatie	In de meeste gevallen is één bewerking voldoende. Bij een zeer hoge zuigkracht, bijv. bij poreuze en zanderige ondergronden, dient een tweede, zonodig derde, bewerking nat-in-nat te worden uitgevoerd tot verzadiging van de ondergrond is bereikt. Na droging mag het oppervlak niet glanzen. Kan verwerkt worden met een kwast, roller of spuit (ook airless). Niet verdunnen.
Verwerkingstemperatuur / Relatieve luchtvochtigheid	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5 °C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Bij buitentoepassing niet verwerken in de volle zon en/of bij dreiging van waterbelasting of lage temperaturen binnen 36 uur na applicatie.
Verbruik	Ca. 150-500 ml/m ² . Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden moet het exacte verbruik door middel van een proefvlakje op het te behandelen object worden vastgesteld.
Droogtijd (bij 20°C, 65% rel. luchtvochtigheidsgraad)	Minimaal 24 uur. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
Verdunning	nvt
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.
Gevaren	Zie de veiligheidsbladen.

Ondergronden en voorbehandelingen:

Ondergrond	Voorbehandeling
Hoeka Acryl Diepgrondering kan toegepast worden op alle droge, olie- en vetvrije ondergronden zoals o.a. oude mortels, poreuze gips en kalkpleisters en niet-draagkrachtige muurverven en sierpleisters.	Nicotine en vetaanslag vooraf verwijderen met Hoeka Cleaner. Water, roet- en olie- aanslag of doorslag afwassen met een ammonia-oplossing. Hoeka Acryl Diepgrondering kan veelal dienen als een extra grondering op slechte ondergronden. Nadat de Hoeka Acryl Diepgrondering is aangebracht, dient de voorgeschreven voorbehandeling te worden toegepast. Belangrijk: Neem tussen de diverse voorbehandelingen voldoende droogtijd in acht. Bij buitentoepassing dient men eventuele aanwezige algen en/of mossen vooraf zorgvuldig te verwijderen met een daarvoor geschikt product

Vochtigheid van de ondergrond:

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht, door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces voort te zetten.

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.