

HOEKA ISOBLOK

Een goed dekkende watergedragen isolerende muurverf voor binnen, geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Eigenschappen: Oplosmiddelvrij, emissie- en weekmakervrij. Zeer goed isolerend vermogen, prima hechting, hoge dekkraft, gemakkelijk verwerkbaar, schrobvast volgens DIN EN 13300.

Toepassen: Hoeka Isoblok muurverf is uitsluitend geschikt voor binnentoepassing. Het product is uitermate geschikt om doorbloedingen als gevolg van verontreinigingen door nicotine, roet- en watervlekken te isoleren. Bij speciale toepassingsgebieden raden wij u aan onze technisch adviseur te raadplegen.

Technische eigenschappen:

Dichtheid / Soortelijk gewicht	Ca. 1.47 kg/ltr
Bindmiddelbasis	Polymeer dispersie
Kleur	Standaard wit. Op bestelling aan de hand van de World Colors kleurenwaaier en/of referentienummers c.q. monsters. Per zending kunnen in de kleuren kleine kleurverschillen voorkomen, veroorzaakt door de natuurlijke minerale bestanddelen. Te allen tijde dienen emmers uit verschillende charges onderling vermengd te worden.
Structuur	nvt
Glansgraad	Mat < 5 / 85°
Verpakking	Ronde plastic emmer 5,0 liter Ronde plastic emmer 10,0 liter
Opslag	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Ca. 8 maanden houdbaar na leverdatum. Aangebroken verpakkingen zijn beperkt houdbaar.
Applicatie	Hoeka Isoblok wordt normaliter in één laag, afhankelijk van de mate van verontreiniging van de ondergrond, met een kwast, roller of airless spuit opgebracht. Indien twee lagen nodig zijn, kan de grondlaag met maximaal 5% water worden verdund. Tussen de 1 ^{ste} en 2 ^{de} laag 24 uur droogtijd aanhouden.
Verwerkingstemperatuur / Relatieve luchtvochtigheid	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5 ⁰ C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.
Verbruik	Gladde ondergrond: ca. 150 ml/m ² . Ruwe ondergrond: ca. 180 ml/m ² . Door de grote verscheidenheid van ondergronden moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld.
Droogtijd (bij 20°C, 65% rel. luchtvochtigheidsgraad)	Ca. 24 uur. Na 24 uur kan een eventuele tweede laag worden aangebracht. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
Verdunning	Water, indien nodig maximaal 5% voor de grondlaag.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.
Gevaren	Zie de veiligheidsbladen.

Ondergronden en voorbehandelingen:

Ondergrond	Voorbehandeling
Nieuwe, draagkrachtige, niet-verontreinigde ondergronden	Geen.
Oude, niet-draagkrachtige ondergronden	Hoeka Acryl Diepgrondering.
Oude, draagkrachtige, verontreinigde ondergronden	Verontreiniging verwijderen met Hoeka Cleaner. Voorbehandelen met Hoeka Renovatievoorstrijk Fijn.
Oude ondergronden voorzien van lakverflagen	Ontvetten met schoonmaakammonia.
Oude ondergronden voorzien van veegvast- of latex muurverven	Hoeka Acryl Diepgrondering.
Oude, draagkrachtige ondergronden al of niet verontreinigd, afgewerkt met sierpleister	Verontreiniging verwijderen met Hoeka Cleaner. Voorbehandelen met Hoeka Renovatievoorstrijk Fijn.

Algemene opmerking:

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht, door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces voort te zetten.

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.