

HYDRA®

VUURVASTE AFDICHTINGSKIT



PRODUCTOMSCHRIJVING

Vuurvaste afdichtingskit (1250°C) voor het afdichten van naden, voegen en kieren en het repareren van scheuren bij o.a. (open)haarden, allesbranders, kachels en schoorstenen.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het afdichten van naden, voegen en kieren en het repareren van scheuren bij o.a. (open)haarden, allesbranders, kachels en schoorstenen. Uitstekende hechting op metaal, (bak)steen en beton.

EIGENSCHAPPEN

- Krimpvrij
- Glasvezelversterkt

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: Eventueel oude kitresten verwijderen.

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond reinigen en ontvetten. Poreuze ondergronden licht bevochtigen.

Gereedschap: Kitstrijker, Plamuurmes

VERWERKING

Verbruik: 1 pot voor ca. 10 meter voeg, voeg 6 x 6 mm.

Gebruiksaanwijzing:

Kit direct in de voeg aanbrengen en onmiddellijk gladstrijken met een natte vinger, plamuurmes of kitstrijker.

Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Vlekken/resten: Natte vlekken direct met water verwijderen. Uitgeharde resten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Aandachtspunten: Warmtebelasting van niet uitgeharde kit kan resulteren in scheuren of het afbrokkelen van de kit.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur, daarna zachtjes opstoken tot de kit is uitgehard.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: 1250°C.

UV-bestendigheid: Goed

Overschilderbaarheid: Goed

Elasticiteit: Niet

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Waterglas

Kleur: Zwart

Viscositeit: ca. 0 mPa.s., Pasteus

Dichtheid: ca. 2,1 g/cm³

pH-waarde: ca. 12

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen tussen +5°C en +25°C. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.