

BEHANGPLAKSEL NORMAAL EN ZWAAR

BEHANGPLAKSEL OP BASIS VAN CARBOXY METHYL CELLULOSE



PRODUCTOMSCHRIJVING

Behangplaksel op basis van carboxy methyl cellulose.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten licht, normaal en zwaar behang, zoals papier, simplex, duplex en acryl behang.

EIGENSCHAPPEN

- Klontert niet
- Vlekt niet
- Strijkt makkelijk uit
- Goed corrigeerbaar
- Super sterk
- Binnen 15 minuten klaar voor gebruik
- Luchtdicht verpakt
- Blijvend vers plaksel
- pH-neutraal
- Vochtbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Persoonlijke bescherming: Fysiologisch veilig.

Eisen oppervlakken: Voor een optimaal resultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdund

behangplaksel. Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

Gereedschap: Behangkwest, emmer, roerstok, behangtafel. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

VERWERKING

Verdunnen: Alleen verdunnen met water.

Mengverhouding: Zie tabel.

Verbruik: Zie tabel.

	Koud water/ Eau froide	Voor/ Pour	
		Rollen/ Rouleaux	m²
Voorlijmen/ Pré-encollage	10 L	-	50
Licht behang/ Papiers légers	8,5 L	9	45
Normaal behang/ Papiers normaux	7,5 L	8	40
Zwaar en droog afstripbaar behang/ Papiers lourds et papiers stripables à l'état sec	6 L	6	30

Gebruiksaanwijzing:

De inhoud beetje bij beetje en al krachtig roerend in koud water strooien tot een klontvrij plaksel. Laat het plaksel rusten en roer het na 15 minuten nogmaals krachtig om. Het plaksel is nu klaar voor gebruik. Smeer met een vachtroller, borstel of kwast de behangbanen, en zeker de randen, goed en gelijkmatig in. Vouw de banen dubbel en laat ze inweken volgens de instructies van de behangfabrikant. Plak een baan tegen de muur en strijk deze glad met een kunststof spatel of borstel. Strijk altijd vanuit het midden naar de rand en van boven naar beneden. Zorg ervoor dat ook de naden goed aangedrukt worden.

Vlekken/resten: Natte lijmvlekken direct met een schone, droge doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het behang zijn later deppend te verwijderen met een schone, vochtige doek.

Tips: Aangemaakt plaksel blijft enige dagen verwerkbaar, mits goed afgesloten bewaard.

Aandachtspunten: Behang altijd volgens de verwerkingsinstructies van de behangfabrikant.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Carboxy Methyl Cellulose

Kleur: Wit (Transparant na droging)

Vastestofgehalte: ca. 100 %

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.