

LAMINAATPARKETLIJM

KWALITATIEF HOOGWAARDIGE VOCHTBESTENDIGE HOUTLIJM VOOR ALLE SOORTEN LAMINAATPARKET.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kwalitatief hoogwaardige vochtbestendige houtlijm voor alle soorten laminaatparket.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor alle soorten laminaatparket, die zwevend worden gelegd. Beschermt de voegen tegen vocht waardoor het hout niet kan zwellen en geen aftekening van de naden optreedt.

EIGENSCHAPPEN

- Waterbestendig (EN 204 D3)
- Beschermt de naden tegen vocht
- Voorkomt het markeren van de naden
- Hittebestendig
- Handige doseertuit
- Transparant na droging
- Oplosmiddelvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen de +18°C en +24°C bij een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 70%.

Eisen oppervlakken: Mes en groef van het parket dienen droog, schoon en stofvrij te zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Laat het parket en de lijn vóór verwerking ten minste 24 uur acclimatiseren in de kamer waarin het gebruikt gaat worden (min. 15°C).

Gereedschap: Rubber hamer of slagklosje en vochtige doek.

VERWERKING

Verbruik: 30 m² / kg.

Gebruiksaanwijzing:

Doseertuit op juiste breedte (groef) afsnijden. De lijn gelijkmatig over de volledige lengte van de groef aanbrengen m.b.v. doseertuit en 2-3 minuten laten intrekken. Hierna het gelijmde element plaatsen en aankloppen met een rubber hamer of slagklosje. Overtollige lijn direct met een vochtige doek verwijderen. Laat tussen muur en parket een naad van 10 mm. 24 uur wachten alvorens het parket te belopen. Vlekken onmiddellijk verwijderen met water. Water regelmatig verversen.

Open tijd: 2-3 minuten

Vlekken/resten: Natte lijnresten direct verwijderen met water. Opgedroogde lijnresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Aandachtspunten: Geen metalen of ijzeren gereedschap gebruiken. Wij adviseren altijd de voorschriften van de fabrikant in acht te nemen.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. De vloer is belastbaar na 24 uur (bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot 50°C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: PVAc

Kleur: Wit (Transparant na droging)

Viscositeit: ca. 12 mPa.s.

Vastestofgehalte: ca. 50 %

Dichtheid: ca. 1.09 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar: Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.