

## Technisch datablad vinyPlus® Dakrand

Informatie	
Profiel type	Dakrandpaneel
Artikelnummer	470.600.XXXX en 473.600.XXXX
Uitvoeringen structuurfolie	Nerfstructuur
Materiaal - toplaag afwerking	Structuurfolie
Materiaal - basis profiel	ABS
Breedte	200 mm en 295 mm
Lengte	6000 mm
Dikte	16 mm
Neus	Breedte 35 mm en dikte 10 mm
Verpakking	2 panelen p/verp.
Verwerkingstemperatuur	tussen 5 °C en 30 °C graden Celsius

Parameters			
Parameters	Standaard	Eenheid	Resultaat
Gewicht		kg/m <sup>2</sup>	7,6
Dichtheid	DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	1,4
Treksterkte	DIN 53455	N/mm <sup>2</sup>	≥ 35
Buigsterkte	DIN 53452	N/mm <sup>2</sup>	70
Elasticiteitsmodulus	DIN 53457	N/mm <sup>2</sup>	≥ 2000
Uitzettingscoëfficiënt	DIN 53752	mm/m.K	0.060
Vochtopname	DIN 53495	%	0,7
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN 52612	W/m.K	0,18
Krasvastheid	Erichsen 435	cN	≥ 20
Kleurechtheid	DIN 53387		4 (licht contrast)
Brandgedrag	EN 13501-1		Euroclass E
Dikte folie		µm	200