

CTA120

Poederlijm Vocht- & vorstbestendig



Coba poederlijm CTA120 is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

Producteigenschappen

Leveringsvorm	Poeder
Kleur	Cementgrijs
Verwerkingstijd	Min. 2 uur na aanmaken
Open tijd	20 - 30 minuten
Beloopbaar	Na ca. 24 uur
Afvoegbaar	Na ca. 24 uur
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*
Classificatie	C2TES1 conform NEN EN12004

*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Speciale productkenmerken:

- Voor vrijwel alle ondergronden
- Geschikt voor grootformaat tegels
- Geschikt voor tegels met zeer lage wateropname
- Geschikt voor vloerverwarming
- Flexibel volgens NEN EN 12002
- Lange open tijd

Toepassingsgebied

Coba poederlijm CTA120 is geschikt voor het binnens- en buitenshuis verlijmen van wand- en vloertegels op alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, kalkzandsteen, cement- en gips gebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten, watervast multiplex, bouw- en isolatieplaten. Coba poederlijm CTA120 is geschikt voor vloerverwarming, tegels met een zeer lage wateropname en is vocht- en vorstbestendig. Coba poederlijm CTA120 is flexibel volgens NEN EN 12002 en heeft een lange open tijd. Toepasbaar in droge en natte ruimten. Coba

poederlijm CTA120 is geschikt voor buiten- en onderwatertoepassingen zoals balkons, terrassen en zwembadbassins. Coba poederlijm CTA120 is bij het aanbrengen in een gesloten laag waterdicht.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk absorberende ondergronden altijd voorstrijken met Coba voorstrijkmiddel DPM800. Gladde en gesloten ondergronden altijd voorstrijken met Coba voorstrijkmiddel DPM810. Houten vloeren moeten voldoende star gemaakt worden door een geschroefde constructie van watervast multiplex (min. 15 mm).


Verwerking

Voeg 25 kg Coba poederlijm CTA120 toe aan ca. 6,75 (bij 5 kg ca.1,35) liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng minstens 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Meng na enkele minuten nogmaals. De tegellijm is dan klaar voor gebruik. Breng Coba poederlijm CTA120 met een geschikte lijmkam op. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de tegel en de lijm. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Strijk bij toepassing buitenshuis zowel de ondergrond als de tegel met lijm in (floating-butteringmethode) om 100 procent contactoppervlak te verkrijgen. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling


technische adviezen. Verwerk aangemaakte lijm binnen 120 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verbruik


Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.



ca. 2,4 kg/m²
(ca. 10,4 m²/zak)



ca. 3,3 kg/m²
(ca. 7,6 m²/zak)



ca. 4,1 kg/m²
(ca. 6,1 m²/zak)

Nabehandelen - droging

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. De tegels zijn na 24 - 48 uur beloopbaar/afvoegbaar. Na droging afvoegen met daartoe geschikt voegmateriaal.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Zakken van 25 kg palletbelading 40 stuks; Zakken van 5 kg Palletbelading 100 stuks
Opslag en transport	Koel, droog en vorstvrij opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.