

Brander Stucco Metallic

OMSCHRIJVING	Decoratieve pleister met Stucco Metallic-effect voor binnen op basis van kunstharsdispersie.												
GEBRUIKSDOEL	Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels theaters, show-rooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten. Toe te passen op minerale ondergronden die vlak en glad gepleisterd zijn overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria “stukadoorwerk binnen”: Groep 1.												
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Gemakkelijk, soepel en economisch te verwerken.- Stucco Metallic-effect in twee lagen (afhankelijk van de kleur).- Schrobvast.- Geurarm.												
KLEUREN EN GLANS	<p>30 tinten. Metallic glans. Controleer voor het gebruik de kleur.</p> <p>Het visuele effect is optimaal wanneer het licht rechtstreeks (dus haaks en niet als strijklicht) op het object valt. Hoe feller de verlichting, des te meer effect. Weinig licht of strijklicht heeft als gevolg dat het effect nauwelijks zichtbaar is.</p> <p>Door de specifieke applicatiemethode kan het resultaat enigszins afwijken van de referentiestalen. In verband hiermee wordt aanbevolen eerst een proefvlak op te zetten. Geadviseerd wordt geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toe te passen.</p>												
VERPAKKING	Plastic emmer van 5 liter.												
BASISGEGEVENS	<table><tr><td>Dichtheid</td><td>:</td><td>ca. 1.27 kg/dm³</td></tr><tr><td>Percentage vaste stof</td><td>:</td><td>ca. 61 gew.%</td></tr><tr><td>Houdbaarheid</td><td>:</td><td>Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 1 jaar.</td></tr><tr><td>Vlampunt</td><td>:</td><td>niet van toepassing.</td></tr></table> <p>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. 2^e laag aanbrengen na : 4-6 uur Doorgedroogd na : 24 uur</p>	Dichtheid	:	ca. 1.27 kg/dm ³	Percentage vaste stof	:	ca. 61 gew.%	Houdbaarheid	:	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 1 jaar.	Vlampunt	:	niet van toepassing.
Dichtheid	:	ca. 1.27 kg/dm ³											
Percentage vaste stof	:	ca. 61 gew.%											
Houdbaarheid	:	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 1 jaar.											
Vlampunt	:	niet van toepassing.											

Brander Stucco Metallic

VERBRUIK Eerste laag : ca. 150-250 g/m², mede afhankelijk van de kleur
Tweede laag : ca. 100-150 g/m², mede afhankelijk van de kleur

Opmerking

Om barstvorming van Brander Stucco Metallic te voorkomen, moeten ophopingen van materiaal en hoge laagdikten worden vermeden.

**ONDERGROND-
CONDITIE**

Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%, (indicatie Protimeter groen).

Afwerken van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

**VERWERKINGS-
CONDITIES**

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 8°C.

Relatieve vochtigheid maximaal 80%.

Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

SYSTEMEN

Brander Stucco Metallic systeem

- Alle verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 1. Zie hiervoor Brander systeemblad 4933.
- Zuigende en/of poederende ondergronden voorstrijken met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Na droging Brander Stucco Metallic aanbrengen met de grote Stucco spaan in verschillende richtingen en wel zodanig dat het gehele oppervlak voorzien wordt van Brander Stucco Metallic. Bij deze eerste laag moet al een belangrijk deel van de dekking tot stand zijn gekomen, zodat volledige dekking bij de tweede laag wordt verkregen.
- Na droging met de (kleine) Stuccospaan kruislings en overlappend een dunne laag Brander Stucco Metallic aanbrengen. Na enige tijd aandrogen met een schone Stucco spaan nogmaals kruislings (in verschillende richtingen) licht over het behandelde oppervlak strijken om rillen weg te nemen.

Brander Stucco Metallic

SYSTEMEN (vervolg)

Brander Stucco Metallic systeem met beschermende toplaag

- Alle verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 1. Zie hiervoor Brander systeemblad 4933.
- Zuigende en/of poederende ondergronden voorstrijken met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Na droging Brander Stucco Metallic aanbrengen met de grote Stucco spaan in verschillende richtingen en wel zodanig dat het gehele oppervlak voorzien wordt van Brander Stucco Metallic. Bij deze eerste laag moet al een belangrijk deel van de dekking tot stand zijn gekomen, zodat volledige dekking bij de tweede laag wordt verkregen.
- Na droging met de (kleine) Stuccospaan kruislings en overlappend een dunne laag Brander Stucco Metallic aanbrengen. Na enige tijd aandrogen met een schone Stucco spaan nogmaals kruislings (in verschillende richtingen) licht over het behandelde oppervlak strijken om rillen weg te nemen.
- Na droging met de kleine Stuccospaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Brander Stucco Finish aanbrengen. Na aandrogen de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Brander Stucco Finish. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Brander Stucco Finish-vlekken overlapt te worden.

Opmerking

- Om een fraai resultaat te bereiken is het van belang egaal en regelmatig te werken. De resultaten van decoratieve effecten kunnen per persoon verschillen, zorg daarom dat de werkwijze hierop aangepast wordt. Maak indien nodig een eigen monster zodat het effect geen discussie oplevert met de opdrachtgever.

VERWERKINGS- GEGEVENS

Gereedschap

Grote Stucco spaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor het opzetten van de eerste laag.

Kleine Stucco spaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor de eindlaag.

Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

Brander Stucco Metallic

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Metallic.

**AANVULLENDE
GEGEVENS****Belastbaarheid**

Het Brander Stucco Metallic systeem is toe te passen in droge ruimten. Wanneer Brander Stucco Metallic wordt afgewerkt met Brander Stucco Finish kan het systeem ook in natte ruimten (badkamers en keukens) worden toegepast. Het systeem inclusief Brander Stucco Finish is echter niet geschikt voor delen die aan een directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten. Delen die onderhevig zijn aan een spatbelasting van vet zijn eveneens ongeschikt.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branders.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

juli 2012
Pagina 4/4

Vanzelfsprekend

