

Brander Stucco Finish

| | |
|------------------------------|---|
| OMSCHRIJVING | Watergedragen, lobbige, blanke lak op basis van acrylaatdispersie voor binnen. |
| GEBRUIKSDOEL | Beschermende afwerklaag voor decoratieve toepassingen, zoals Brander Stucco. Ook te gebruiken als extra beschermklaag op delen van wanden die onderhevig zijn aan een zwaardere belasting. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none">- Hoge reinigbaarheid.- Gemakkelijke verwerking.- Zonder problemen af te werken met dispersiegebonden producten.- Geurarm. |
| KLEUREN EN GLANS | Na droging kleurloos (zie aanvullende gegevens). Eiglsans. |
| VERPAKKING | Plastic emmer van 5 liter. |
| BASISGEGEVENS | Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 1,05 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 25 vol.% Droog na : ca. 1 uur Overschilderbaar na : ca. 6 uur Houdbaarheid : ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : niet van toepassing |
| VERBRUIK | Afhankelijk van de structuur van de ondergrond 6-15 m ² /liter. |
| VERWERKINGS-CONDITIES | Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 8°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85%. Zorg voor optimale ventilatie na verwerking. |

Brander Stucco Finish

SYSTEMEN

Brander Stucco systeem op minerale ondergrond

- Alle verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 2. Zie hiervoor Brander systeemblad 4933.
- Zuigende en/of poederende ondergronden voorstrijken met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Brander Stucco aanbrengen met de grote stuccospaan. De laag zodanig opbrengen dat een licht reliëf (spaanslagen) ontstaat. Dit reliëf komt terug in het eindresultaat.
- Na droging met de kleine stuccospaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Brander Stucco aanbrengen.
Na aandroging de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Brander Stucco. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Brander Stucco-vlekken overlapt te worden.
De schraapbewegingen zodanig uitvoeren, dat de randen van het reliëf gepolijst worden.
- Nadat de laag is aangedroogd is, kan naar wens nogmaals met de spaan gepolijst worden. Door dit polijsten zal alles wat met de spaan geraakt wordt opglanzen en met name dus het reliëf. Ook de kleurnuances zullen hierdoor diepte gaan krijgen.
- Na droging met de kleine stuccospaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Brander Stucco Finish aanbrengen.
Na aandroging de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Brander Stucco Finish. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Brander Stucco Finish-vlekken overlapt te worden.
De schraapbewegingen zodanig uitvoeren, dat de randen van het reliëf gepolijst worden.

Afwerklaag over dispersiemuurverf

- Grondig reinigen
- Afwerken met een laag Brander Stucco Finish.

Afwerklaag op spuitpleistersysteem

- Grondig reinigen
- Afwerken met één à twee lagen Brander Stucco Finish.

VERWERKINGS- GEGEVENS

Gereedschap voor applicatie op Brander Stucco

Kleine stuccospaan (kleine roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken).

Gereedschap voor applicatie op muurverf of spuitpleister
Vachtroller.

Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

april 2009
Pagina 2/3

Vanzelfsprekend



Brander Stucco Finish

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Finish

**AANVULLENDE
GEGEVENS**

Belastbaarheid
Het Brander Stucco systeem, inclusief de Brander Stucco Finish, is toe te passen in natte ruimten (badkamers en keukens), met uitzondering van delen die aan een directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten. Zonder de Brander Stucco Finish mag het systeem alleen in droge ruimten worden toegepast.
Delen die onderhevig zijn aan een spatbelasting van vet zijn eveneens ongeschikt voor het Brander Stucco systeem.

Glans-mat effect
Door het aanbrengen van een laag Brander Stucco Finish zal het glans-mat effect van het Brander Stucco systeem enigszins afnemen.

Beïnvloeding effect door Brander Stucco Finish
Op bepaalde Brander Stucco kleuren wordt de toepassing van Brander Stucco Finish afgeraden omdat dit het diepte effect nadelig beïnvloed.
Deze kleuren zijn: 01, 02, 05, 08, 14, 20, 21, 29, 32, 41, 42, 44 en 45.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branders.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

april 2009
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend

